

253.90982 PORPORINA

SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE S.O. ALLUMINIO

Scheda tecnica informativa

DATI TECNICI:

Peso specifico:	0,970	Kg/l
Viscosità di confezione:	40" F/4	a 20° C
Applicazione:	a spruzzo	
Diluizione:	diluente per rapida essiccazione o nitro	
Fuori polvere:	15-20'	
Essiccazione in profondità:	12 ore	
Resa:	7-8 mq / kg	

CARATTERISTICHE:

Trattasi di smalto sintetico a rapida essiccazione alluminio con buona copertura. Resiste molto bene agli agenti atmosferici.

APPLICAZIONE:

Va applicato su superfici pulite ed asciutte. Meglio far precedere al Trilux una mano di buona antiruggine, serie Trifond, onde migliorare l'aggrappaggio e la resistenza all'esterno.

IMPIEGO:

Solitamente, è utilizzato sopra vernice epossicatrame, o su guaina in catrame su terrazze come base riflettente. Può essere usato anche come smalto alluminio, da applicarsi su fondo, in carpenteria.