

601VT

VERNICE TRASPARENTE LUCIDA 2 K

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

NATURA DEL PRODOTTO.

Vernice epossidica bi-componente da miscelare al momento dell'uso.

CAMPI DI IMPIEGO.

Prodotto indicato per applicazioni su vetro.

MODALITA' DI APPLICAZIONE.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO.

Pulire accuratamente il supporto da verniciare, eventualmente anche tramite fiammatura

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO.

Componente A:	- 601VT	80 parti in peso
Componente B:	- 056VT001	65 parti in peso

Mescolare accuratamente i due componenti e diluire nella misura del 50-60% con ns. diluente per epossidici 006.800.

APPLICAZIONE A spruzzo manuale, automatico e con pistole in elettrostatica.

DATI TECNICI

TIPO DI PRODOTTO:	Bicomponente.
ASPETTO DEL FILM:	Lucido.
COLORI:	A richiesta.
PESO SPECIFICO :	A + B 0,91 Kg/l (\pm 0,04).
VISCOSITA'DI FORNITURA:	20" Ford 4 a 20° C. (\pm 1").
CONTENUTO DI SOLIDI :	A 40% \pm 2
ESSICCAZ.:	
<u>CICLO DI COTTURA</u>	

- Appassimento da 1' a 5' ad aria a temperatura ambiente
- Essiccamento forzato in forno:
 - 180-200 °C per 10 minuti**
 - 160-170 °C per 15 minuti**
 - 140-150 °C per 20 minuti**
- E' possibile utilizzare per l'essiccamento anche lampade IR