

901.00876

TRIACRILAC LUCIDO ANTIGRAFFIO NORMALE

TRASPARENTE ACRILICO 2 COMPONENTI

Scheda tecnica informativa

Tipo di Prodotto:

Vernice Acrilica a due componenti ad alta brillantezza e potere riempitivo per finiture a doppio strato.

È un prodotto a medio residuo secco, con alta resistenza al graffio ed agli agenti atmosferici. Può essere applicato su base metallizzata a solvente o all'acqua.

Il prodotto pronto all'uso è conforme alla direttiva 2004/42/CE.

Composizione:

Trasparente Acrilico **901.00876**: resine acriliche ossidrilate.

Catalizzatore **059.845** normale o rapido: resine poliisocianiche.

Rapporti di miscelazione:

100 parti in volume di Trasparente Acrilico **901.00876**

50 parti in volume di Catalizzatore **059.845** N oppure R

Pot-life a 20° C:

Tempo di utilizzo del prodotto catalizzato: inferiore a 2 ore.

Viscosità di applicazione: 18" - 22" F/4 a 20° C.

Ugello: 1,3 - 1,4 mm

Pressione della pistola: 2,5 - 3 bar

Applicazione:

Si impiega come mano a finire su basi opache metallizzate o pastello doppio strato, in ciclo bagnato su bagnato su piccoli particolari.

Lasciare appassire 15-20' la base opaca.

Applicare la prima mano al 70/80 % e la successiva completa di Trasparente Acrilico **901.00876** con appassimento intermedio di 7-8' in relazione alla temperatura ambiente. Lasciare in ventilazione la cabina per 10' e portarla poi a 50°C per 15' oppure 40° C per 25'.

Film secco: 50 micron.

Essiccazione:

a 20 °C fuori tatto: 6 ore Assemblabile 18 ore

a 40 °C secco: 1,5 ora Assemblabile dopo raffreddamento

a 50 °C secco: 45' Assemblabile dopo raffreddamento