

C81 GUMMILUX

SMALTO AL CLOROCAUCCIU' MODIFICATO LUCIDO

Scheda tecnica informativa

NATURA DEL PRODOTTO.

Finitura lucida a base di resine alchidiche mod. con clorocaucciù.

CAMPI DI IMPIEGO.

Protezione di manufatti in acciaio, macchine agricole, carpenteria ind.Le, ecc.

MODALITA' DI APPLICAZIONE.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO.

Asportare qualsiasi traccia di ruggine, grasso, calamina ed umidità mediante sabbiatura SA 2. In alternativa, accurata pulizia meccanica seguita da sgrassaggio con solventi organici, applicazione di una mano di fondo tipo ns. TRIFOND 224 o 225 oppure TRIEPOX serie 624 o 625.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO.

Mescolare fino a colore e consistenza uniformi. Diluire con ns. diluente sintetico 001.220 o nitro 003.110 fino a viscosità di 18-20" Ford 4 a 20° C.

APPLICAZIONE: - Aerografo, usare ugelli di diametro 1,5-1,8 mm. e pressione di 4 atm. - Airless - Pennello: per piccole superfici.

DATI TECNICI

TIPO DI PRODOTTO:	Monocomponente.
ASPETTO DEL FILM:	Lucido.
COLORI:	Vari.
PESO SPECIFICO :	1,25 Kg/l. ($\pm 0,05$).
VISCOSITA' DI FORNITURA:	110" Ford 4 a 25° C. (± 5 ").
CONTENUTO DI SOLIDI (IN PESO):	55% (± 2 %).
ESSICCAZIONE A 20° C.:	- Fuori polvere: 20-30'. - Fuori impronta: 4-6 ore. - Indurimento totale 24 ore.
STRATI CONSIGLIATI:	Una mano incrociata.
SPESSORE CONSIGLIATO:	30-40 micron.
RESA TEORICA:	8 m ² /Kg.
RIVERNICIABILITA':	Entro 4 ore o dopo 3 settimane.